

Karta techniczna 8FMD kl. 15

SILIKATY SZLACHTA Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 25 , 83-243 Szlachta

Element murowy silikatowy 8FMD kl. 15			
Parametry		Jednostka	Właściwości produktu
Wymiary (dł./szer./wys.)		[mm]	250 x 80 x 220
Kategoria odchylek		[-]	T1
Kształt		[-]	grupa I konstrukcyjna zgodnie z EC 6:1
Kategoria elementu		[-]	I
Klasa wytrzymałości na ściskanie		[-]	15
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie		N/mm2	≥15,0
Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2		N/mm2	GMP: 0,15
Gęstość brutto w stanie suchym		kg/m3	1510-1700
Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10, dry, unit P4 wg EN 1745		[W/mK]	0,75
Klasa odporności ogniowej przegrody		min	EI 60
Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej przegrody	RA1	dB	43 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
	RA2	dB	41 (tynk cem.-wap. 12 mm lub tynk gipsowy 10 mm)
Izolacyjność akustyczna właściwa Rw		dB	46
Reakcja na ogień		[-]	Euroklasa A1
Absorpcja wody		%	≤ 14
Przepuszczalność pary wodnej wg EN 1745		[-]	5/25
Trwałość		[-]	Odporność na zamrażanie / odmrażanie 50 cykli
Średnia masa elementu		[kg]	6,9
Liczba elementów w palecie		[szt.]	192
Orientacyjna masa palety		[kg]	1335
Zużycie na zaprawie tradycyjnej		[szt./m²]	17,5
Norma zharmonizowana		EN 771-2:2011+A1:2015	
Zastosowanie		Do budowy ścian działowych	